

幢

www.wellsepoxy.com

电话：021-69116380

传真：021-39551870

树脂 GE-6066A

固化剂 GE-6066B

版本号：10

手糊慢速固化环氧树脂



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.



应用范围

应用于各种复合材料产品手糊工艺，如游艇、汽车、无人机、壳体等产品的整体结构的制造及补强。

产品特性

具有低粘度，优良的操作工艺性。

对玻璃纤维和碳纤维浸润性优异，适用于手糊工艺。

产品优越的储存性和性能稳定性。

产品具有低气味性，低过敏、低挥发性。

适用工艺

- 手糊工艺
- RTM 工艺
- 小型制品缠绕工艺

基本参数

	GE-6066A	GE-6066B
外观	无色或微黄透明粘稠体	黄色或微黄透明液体
25℃粘度 [mPa·s]	8000-11000	8-14
重量配比	100: 30	
25℃可操作时间 (min)	40-85	
Tg °C	≥75	

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。

