

幢

[www.wellsepoxy.com](http://www.wellsepoxy.com)

电话：021-69116380

传真：021-39551870

树脂 GE-6088A

固化剂 GE-6088B

版本号：10

手糊快速固化环氧树脂



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

*Creating Partners.*



---

## 应用范围

应用于各种复合材料产品手糊工艺，如游艇、汽车、壳体、无人机等产品的整体结构的制造及补强。

---

## 产品特性

具有中等粘度，优良的操作工艺性。

对玻璃纤维和碳纤维浸润性优异，适用于手糊工艺。

产品优越的储存性和性能稳定性。

产品具有低气味性，低过敏、低挥发性。

---

## 适用工艺

- 手糊工艺
- RTM 工艺
- 小型制品缠绕工艺

---

## 基本参数

	GE-6088A	GE-6088B
外观	无色或微黄透明粘稠体	黄色透明液体
25℃粘度 [mPa·s]	1700-2300	300-500
重量配比	100: 33	
25℃可操作时间 (min)	10-20	
Tg °C	70	

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。

