


树脂 GT-910A

固化剂 GT-910B

无卤环保阻燃低粘度环氧树脂



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.

应用范围

适用于要求环保无卤，低烟，阻燃的复合材料制品。

产品特性

- 混合粘度低，可适用于真空工艺。
- 复合材料 DIN5510 测试 3mm 厚度的复合材料板材燃烧等级达到 S3，烟密度等级达到 SR2 Int.=1 %×min（要求 Int. ≤50 %×min）熔滴物等级达到 ST2。
- 复合材料 DIN5510 测试烟毒性 FED=0.33(烟毒性要求 FED≤1)
- 对玻璃纤维和碳纤维具有良好的浸润性。

适用工艺

- 真空工艺
- RTM 工艺
- 手糊工艺

基本参数

基本参数	基本参数和性能	
	GT-910A	GT-910B
外观	无色或微黄透明粘稠体	无色或微黄透明液体
25℃粘度[mPa·s]	850-1100	17-21
重量配比	100:20	
25℃可操作时间[min]	80-115	
Tg [°C]	≥85	

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。