

WP-H2002

预浸料环氧树脂产品说明书



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.

韧剂与高耐热树脂复配而成。与碳纤及玻纤浸润优良，多用于对耐温有要求的的相关制品，如自行车轮毂、机器人手臂等等。

产品特性

- DSC 测试 T_g 可达 200°C (120 分钟@ 200°C ,)
 - 良好的粘性及操作性
 - 良好的机械性能
 - 保质期：4 周 @ 25°C
-

适用工艺

- 充气成型，模压成型：
-

基本参数

基本参数和性能	
80℃粘度[mPa·s]	7,000-11,000
120℃凝胶时间(s)	750
T_g °C (150℃×1h+200℃×2h)	200

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。